



SILENT PERFORMER



PREMIUM ACOUSTICAL UNDERLAYMENT
SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE HAUT DE GAMME

sous-couche

Richmond
underlayment

- ✓ Black closed cell polyethylene foam
Mousse noire en polyéthylène à alvéoles fermées
- ✓ 3-in-1 foam underlayment with 2.7 mil poly moisture barrier
Sous-couche en mousse 3 en 1 avec pare-humidité en poly de 2,7 mils
- ✓ 3" lip with tape for easy installation
Lèvre de 3 po avec ruban pour installation facile
- ✓ Antimicrobial - resists mold, mildew & fungus growth
Antimicrobien - résiste à la moisissure et à la croissance de champignons
- ✓ Smooths out minor subfloor irregularities
Aplanit les irrégularités mineures du sous-plancher
- ✓ Approved for radiant heat
Approuvé pour le chauffage à rayonnement
- ✓ For laminate & engineered wood floors
Pour planchers de bois d'ingénierie et laminés

Silent Performer | It's what's underneath that counts! *Ce est ce qu'il ya dessous qui compte*

| | |
|--|--|
| Composition | Closed cell Polyethylene Foam, Film, Tape, Adhesive / <i>Mousse de polyéthylène à alvéoles fermées, pellicule, ruban, adhésif</i> |
| Colour / Couleur | Black / <i>Noir</i> |
| Thickness / Épaisseur | 2.0 mm (0.080") / <i>2,0 mm (0.080 po)</i> |
| Roll Sizes / Dimensions des rouleaux | 100 sq.ft. (43.3" X 27.9') / <i>100 pi2 (43.3 po X 27.9 pi)</i> 1500 sq.ft. (43.3" X 415.7') / <i>1 500 pi2 (43.3 po X 415.7 pi)</i> |
| Roll Weights / Poids des rouleaux | 100 sq.ft. 3.2 lbs per roll / <i>100 pi2 3.2 lb par rouleau</i> 1500 sq.ft. 48.0 lbs per roll / <i>1 500 pi2 48.0 lb par rouleau</i> |
| Special Features / Caractéristique spéciales | 3" lip & adhesive tape / <i>Lèvre 3" et ruban adhésif</i> Moisture barrier – 2.7 mil Polyethylene black / <i>Pare-humidité – Polyéthylène 2.7 mils noir</i> Non-Allergenic & odourless / <i>Antiallergène et sans odeur</i> Resists Mold & Mildew / <i>Résiste à la moisissure</i> Anti microbial / <i>Antimicrobien</i> Can be used over radiant heat / <i>Peut s'utiliser sur chauffage à rayonnement</i> |
| Density / Densité | 2.6 lbs. per cu.ft / <i>2.6 lb par pied cube</i> |
| IIC (Impact Insulation Class) | 75 |
| STC (Sound Transmission Class) | 72 |
| R-Value / Valeur R | 3.19 (ft ² - F - hr/BTU - in.) / <i>3.19 (pi2- F - hr/BTU - po.)</i> |
| Compression Strength / Résistance à la compression | 8.9 PSI |
| Water Vapor Transmission / Transmission de vapeur d'eau | ASTM E96,.04 grain per hour/24 hour period transposed to pounds = 0.14 lbs/1000ft ² day / <i>ASTM E96,.04 grain à l'heure/période de 24 heures transposé en livres=0,14 lb/1 000 pi² jour</i> |
| Uses / Utilisations | Under Laminate and Engineered Wood Floors to improve acoustical rating. Above or below grade. Not recommended for double-stick applications. / <i>Sous le laminé et les planchers de bois d'ingénierie pour améliorer l'indice acoustique. Au-dessus ou en dessous du niveau du sol. Non recommandé pour les applications à double collage.</i> |
| Installation | Black film side up / <i>Le côté doté de la pellicule noire va vers le haut</i> |
| Warranty / Garantie | 25-Years / <i>25 Années</i> |